

ELEGANS SOFT MAT

Технічний паспорт

Опис продукту

Акрилова емульсійна смола на водній основі, м'яка матова, декоративна внутрішня фарба, яка легко стирається.

Властивості

- Ідеально миється
- Приємна на дотик
- Довговічна
- Еластична, без запаху
- Легко наноситься
- Містить силіко
- Водостійка
- Висока паропроникність
- Не розбухає у вологому приміщенні

Рекомендації щодо застосування

Внутрішні поверхні, такі як штукатурка, бетон, етерніт тощо.

Підготовка основи

Всі поверхні повинні бути гладкими, сухими і очищеними від бруду і пилу. Порожнини та тріщини необхідно заповнити, а рівномірну рівну поверхню можна досягти за допомогою шпаклівки PERLA PUTTY

Нанесення

Якщо поверхня покрита фарбою на основі розчинника, слід нанести TRANSFER ASTARI (праймер). DOLGULU ASTAR слід наносити на сирі поверхні на мінеральній основі з низьким поглинанням, які не утворюють пил, у вигляді одного шару. A-STAR слід наносити на поверхні, на які нанесено штукатурку для запобігання викиду пилу. Його слід наносити на поверхні в два шари через 18-24 години після нанесення ґрунтовки. Між шарами потрібно почекати не менше 4 годин. Температура навколишнього середовища і поверхні під час нанесення повинна бути в межах 5-30°C.

Умови нанесення

Розведення	15-20% з водою
Робоча температура (°C)	5-30
Витрати (m ² /L)	18-26 м2/л (один шар)

Інструмент для нанесення

Пензлик, валик, апарат високого тиску.

ELEGANS SOFT MAT

Технічний паспорт

Технологічна специфікація

Тип смоли	Акриловий сополімер	-
Колір	Дивись каталог кольорів	-
Глянець	Мат (5)	TS EN ISO 2813
Сухий залишок (по вазі)	56 - 58	ASTM D 4209
Сухий залишок (за об'ємом)	42 - 44	ASTM D 4209
В'язкість (cPs, 25°C)	9000-11000	ASTM D 2196
Щільність (g/cm 20 °C)	1.34 - 1.38	TS EN ISO 2811
pH (25 ° C)	8.0 - 9.0	ASTM E 70

Час висиханн (20 °C)	15
Сух на дотик (хв)	30
Сух експлуатаційно (хв)	4
Наступний шар (год)	4
Повністю сухий (год)	

Зазначений час висихання; температура, вологість, такий носій може змінюватися залежно від товщини нанесення та умов нанесення.

TS Classification

Підтверджено TS 5808 згідно сертифікації TSE стандарт.

Poz No

04.551/03 , Y.25.003/07 , Y.25.003/20 , Y.25.003/21 , Y.25.003/22

Пакування та зберігання

Розмір контейнера	2.5 L 7.5 L 12.5 L
Умови зберігання	Зберігати продукт слід в закритій тарі, не допускаючи попадання прямих сонячних променів. Температура навколишнього середовища при зберіганні повинна бути в межах 5-35 °C. Тримайте контейнер закритим, коли він не використовується. Зберігати від замерзання

Інформація про здоров'я та безпеку

Зверніться до інструкцій, зазначених у заявах про шкідливість і запобіжні заходи на упаковці продукту. З продуктом, зазначеним у паспорті безпеки, слід поводитися згідно з правилами.
У разі несподіваних проблем зі здоров'ям зверніться до найближчого медичного закладу.

ЮРИДИЧНІ ПРИМІТКИ

Вся інформація та вказівки, наведені в цьому технічному бюлетені, були сформовані та розроблені завдяки досвіду лабораторій РВ і систематично збиралися нашими польовими інженерами. «Polisan Kansai Boya» має право вносити зміни в продукт, якщо це необхідно, без попередження. Інформація, наведена вище, дійсна для продукту з дати публікації. Користувач несе відповідальність за перевірку достовірності інформації. Товар повинні використовуватися на основі технічної інформаційної форми для рекомендованих цілей. Користувачі несуть відповідальність за виконання всіх заходів для виконання зазначених вимог. Дані технічної інформаційної форми призначені для надання опису продуктивності продукту, за певних умов тестування. Важливим фактором продуктивності продукту є змінні, які можуть виникнути в початковому процесі, які повинні використовуватися як загальне керівництво для користувача. Будь-яке несанкціоноване використання цього продукту, не описане в письмових інструкціях, РВ не буде притягнуто до юридичної відповідальності. Користувач завжди несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів щодо конкретних вимог законодавства, викладених у місцевому та національному законодавстві. Дотримуйтесь правил інформації про безпеку, наведеної в Паспорті безпеки, щодо процедури експлуатації продукту, захисного обладнання, зберігання, пожежної та першої допомоги тощо. Умови щодо використання цього продукту після закінчення терміну його дії не мають гарантії. Ми не несемо відповідальності за продукти, термін придатності яких закінчився. Відповідальність не можна прийняти.

Будь ласка, зверніться до відділу технічної служби для отримання більш детальної інформації про продукт.