

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

Мембрана для зниження ударного шуму

THM6-0110



THM6 - профільована підкладкова мембрана для підлоги з електричним обігрівом і плитковим покриттям. Виробник поєднує в ній розділення основи й облицювання, протидію передаванню тріщин та зменшення передавання ударного шуму через конструкцію підлоги.

Верхній шар - поліетиленова плівка HDPE; нижній - нетканий поліпропілен РР. У каталожній схемі кабель розміщений у профілі мембрани між нижнім клейовим шаром і клеєм під плиткою. Товщина мембрани 6,5 мм, маса на одиницю площі 1000 г/м².

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

Параметри цього артикула

Параметр	Значення за джерелом
Товщина, мм	6,5
Ширина, м	1
Довжина, м	10
Площа рулону, м²	10

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 9.

Де та для чого застосовують

Під керамічну плитку, керамограніт або кам'яне плиткове покриття у системі обігріву підлоги.

Каталог показує монтаж над стяжкою, фанерою або OSB.

Розділення шарів і гідроізоляція заявлені як функції мембрани; спосіб виконання водонепроникних стиків потрібно уточнювати в системній інструкції THM6.

Як підібрати

- Усі три каталожні виконання мають ширину 1 м і товщину 6,5 мм; довжина рулону 5, 10 або 15 м відповідає площі 5, 10 або 15 м².
- Параметри кабелю, крок укладання та потрібну площу обігріву узгоджують окремо; сама мембрана не є електричним нагрівачем.

3. Для акустичного розрахунку потрібен протокол саме конструкції THM6: числового показника зниження шуму в дБ у перевірених джерелах немає.

Відомості про матеріал / серію

Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

Показник	Значення та джерело
Верхній шар	HDPE, поліетиленова плівка Каталог Tetti 2025, PDF с. 9
Нижній шар	PP, нетканий поліпропілен Каталог Tetti 2025, PDF с. 9
Маса на одиницю площі	1000 г/м ² Каталог Tetti 2025, PDF с. 9
Товщина	6,5 мм Каталог Tetti 2025, PDF с. 9
Температура монтажу	+5...+40 °C, у межах вимог плиткового клею Каталог Tetti 2025, PDF с. 9
Температура зберігання	Не вище +45 °C Каталог Tetti 2025, PDF с. 9
Очікуваний строк роботи	25 років, як заявлено в каталозі; не гарантійний строк Каталог Tetti 2025, PDF с. 9

Застосування та монтаж

- Послідовність шарів за схемою каталогу знизу вгору: стяжка / фанера / OSB; клей; THM6 з кабелем; клей; плиткове покриття.
- Температура монтажу за каталогом від +5 до +40 °C, із додатковим обмеженням за технічною документацією плиткового клею.
- Підключення електричного обігріву доручають кваліфікованому електрику за інструкціями конкретного кабелю та терморегулятора.

Обмеження й умови перевірки

Окрему технічну карту та повну інструкцію THM6 у перевіреному комплекті документів не знайдено. Монтажні кроки для THM6 не перенесені на THM6 автоматично.

Заявлене зниження передавання ударного шуму не має в цих джерелах числового показника або окремого протоколу.

Зазначений виробником очікуваний строк роботи 25 років не є підтвердженням гарантії на 25 років.

Зберігання та поводження

Каталог указує максимальну температуру зберігання +45 °C; інші умови та строк зберігання не наведені.

Редакційні примітки SynergyTools

Матеріал підготовлений за каталогом і сторінкою виробника; окремого TDS для THM6 не знайдено.

Зображення виробника ілюструє серію THM6, а не обов'язково конкретну довжину рулону.

Джерела та межі документа

Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti. Документ стосується позначення THM6-0110. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проєкт. Дані випробувань є заявленими виробником; придатність конкретного вузла погоджують окремо.

Каталог Tetti 2025; PDF-стор. 8, 9

<https://cn.bjyobao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944>

Офіційна сторінка THM6

<https://tetti-system.com/products/Floor-Heating-Membrane/THM6-Floor-Heating-Membrane.html>